



BISEAL® WA

VODONEPROPUSTNÁ PŘÍSDA PRO HYDROIZOLACI MALT A BETONŮ, NEOBSAHUJE CHLORIDY

- POPIS:** BISEAL WA je hydroizolační přísada v tekuté formě, která snižuje kapilaritu malt a betonů a činí je tak vodotěsnými.
- POUŽITÍ:**
- Pro výrobu malt a betonů, které neabsorbují vodu kapilaritou nebo tlakem.
 - Vnitřní i vnější hydroizolační omítky betonu, zdiva, betonových bloků apod.
 - Omítání nádrží, bazénů, sklepů, výtahových šachet, kanálů, šachet apod.
- VÝHODY:**
- Velmi snadné použití, přidává se do záměsové vody.
 - Malty a betony získávají vodotěsné vlastnosti.
 - Zabraňuje vytváření solí na povrchu.
- APLIKACE:**
- Příprava povrchu:** Povrch, na který se bude aplikovat malta připravená pomocí BISEAL WA musí být zbaven prachu, mastnot, odbedňovacích přípravků, uvolněných částic, cementového mléka, nátěrů apod. Povrch musí být pevný a stabilní.
- Použití výrobku:** Výrobek se dodává hotový pro své použití. Přidává se přímo do záměsové vody.
- Příprava hydroizolační omítky:** Nejprve se připraví malta v poměru 1 díl cementu : 2,5 – 3,0 dílům říčního písku o velikosti zrn do 3 mm. Aplikují se dvě vrstvy, každá o tl. 1 – 1,5 cm. Závěrem se povrch vyhladí.
- DÁVKOVÁNÍ:** V rozmezí 1% - 3% váhy cementu, to znamená mezi 0,5 – 1,5 litru na 50 kg pytel cementu. Doporučuje se provést předem na daném místě zkoušku, aby se dosáhlo přesného dávkování.
- UPOZORNĚNÍ:** Před dávkováním výrobku může způsobit ztrátu mechanických pevností. Zabránit vystavení výrobku mrazům.
- BEZPEČNOST PRÁCE:** Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Používat ochranné rukavice a brýle. V případě zasažení pokožky umýt vlažnou vodou a mýdlem. V případě zasažení očí vypláchnout vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.
- BALENÍ:** Plastické nádoby o obsahu 1 lt a 20 lt.
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v originálních dobře uzavřených obalech, v suchých skladech a při teplotách vyšších jak 5°C.
- TECHNICKÁ DATA:**
- | | |
|------------------------------|-------------|
| Barva | Mléčně bílá |
| Vzhled | Kapalina |
| Hustota [g/cm ³] | 1,02 |
| pH | 8 |
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.