



MAXLEVEL® -L

SAMONIVELAČNÍ ODLEHČENÁ MALTA PRO VNITŘNÍ PODLAHY

POPIS: MAXLEVEL-L je hydraulická malta, jejímž základem je cement a odlehčující přísady, s příměsí syntetických pryskyřic a superplastifikátorů. MAXLEVEL-L smíchaný s vodou tvoří tekutou maltu, která se po vylití sama rozprostře a vytvoří rovný povrch bez nutnosti dalšího vyhlazování.

MAXLEVEL-L je díky své nízké hustotě ($1,1 \text{ g/cm}^3$ vytvrzené směsi) a hmotnosti určen pro plochy, které není možno zatížit standardními materiály.

VÝHODY:

- Malá hmotnost vytvrzené vrstvy díky obsahu lehkých plniv.
- Vysoká přídržnost díky obsahu syntetických pryskyřic.
- Vytvrzuje se bez prnutí a bez vzniku trhlinek i při větších vrstvách.

APLIKACE:

Příprava povrchu: Nejprve je nutno odstranit veškeré uvolněné a narušené součásti povrchu tak, aby zůstal pouze zdravý a pevný podklad. Povrch očistit od nečistot, prachu, zbytků nátěrů, mastnot apod.

Příprava směsi: Pro přípravu směsi se použije čistá voda v poměru cca 0,4 – 0,5 litru vody na 1 kilogram MAXLEVEL-L.

Aplikace: Při pokládání vrstvy MAXLEVEL-L na málo nasávkavé povrchy je potřeba pro dokonalé spojení předem natřít podklad přípravkem MAXBOND.

BALENÍ:

20 kg pytle.

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců v originálním uzavřeném balení, v uzavřených a suchých skladech chráněných před vlhkostí a mrazem.

SPOTŘEBA:

$0,7 \text{ kg/m}^2$ na 1 mm tloušťky vrstvy.

TECHNICKÁ DATA:

| | |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Zdánlivá hustota prášku [kg/m^3] | 600 |
| Hustota vytvrzené směsi [kg/m^3] | 1120 |
| Množství záměsové vody váhově [%] | 50 |
| Zpracovatelnost směsi [hod] | 1 |
| Pevnost pro závěrečné úpravy, tloušťka vrstvy do 30 mm [hod] | 24 |
| Pevnost pro závěrečné úpravy, tloušťka vrstvy nad 50 mm [hod] | > 48 |
| Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] | 6 |

ZÁRUKA:

Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.