



BISEAL® FS

PŘÍSADA URYCHLUJÍCÍ TUHNUTÍ BETONŮ A MALT

- POPIS:** BISEAL FS je přísada, která urychluje tuhnutí malt a betonů. Neobsahuje chloridy.
- POUŽITÍ:**
- Pro výrobu prostého betonu i železobetonu a malt, u kterých se vyžaduje rychlé tuhnutí.
 - Betonáž ve vodním prostředí (jak v mořské, tak i sladké vodě).
 - Pro výrobu prefabrikátů, které je nutno rychle odbednit.
- VÝHODY:**
- V důsledku rychlého počátku tuhnutí zlepšuje chování betonové směsi při ukládání za nízkých teplot.
 - Poskytuje betonovým nebo maltovým směsím homogenitu a zabraňuje oddělování zrn.
 - Ve výrobnách i na stavbách zvyšuje obrátku bednění a produktivitu práce.
- APLIKACE:** **Použití výrobku:** BISEAL FS se přidává přímo do záměsové vody.
- Dávkování a spotřeba:** Dávkování se provádí objemově ředěním s vodou v poměru BISEAL FS : voda = 1 : 3 až 1 : 6 (mezi 25% - 14% záměsové vody). Doporučuje se provést předem zkoušku pro stanovení optimálního dávkování, vzhledem k požadované době tuhnutí.
- UPOZORNĚNÍ:**
- Minimální množství cementu v betonové směsi musí být 300 kg/m³.
 - Aby nevznikal nepoužitelný odpad, doporučuje se připravovat vždy takové množství betonové směsi nebo malty, které lze zpracovat v předpokládané době před začátkem tuhnutí.
 - Pro pokládání směsi a její zpracování používat vhodné prostředky.
 - Konečné dosažené pevnosti budou o něco málo nižší než u stejných betonů a malt bez použití přísady.
- BALENÍ:** Plastické nádoby o obsahu 20 litrů.
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v uzavřeném originálním balení, v suchých skladech a při teplotách vyšších než -5°C.
- BEZPEČNOST PRÁCE:** Zabránit kontaktu s pokožkou a očima. Používat ochranné rukavice a brýle. V případě zasažení pokožky umýt vlažnou vodou a mýdlem. V případě zasažení očí vypláchnout vydatným množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.
- TECHNICKÁ DATA:**
- | | |
|--------|---------------|
| Barva | Transparentní |
| Vzhled | Kapalina |
| pH | 13 |
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.